



# Poesis Voranstrich

Dünflüssiger Voranstrich auf Basis einer Bitumen-Emulsion

## Anwendungsgebiet

Poesis Voranstrich ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk oder Putz. Poesis Voranstrich dient als Grundierung für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge.

## Merkmale

**Poesis Voranstrich zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:**

- ▲ erfüllt die Anforderungen der DIN 18195 und der AIB
- ▲ verarbeitungsfertig eingestellt
- ▲ auch auf feuchtem Untergrund gut verarbeitbar
- ▲ lösemittelfrei, daher umweltfreundlich
- ▲ sehr gutes Haftvermögen auf bitumenhaltige und mineralische Untergründe
- ▲ zur Verarbeitung in Innenräumen geeignet
- ▲ resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u.a.
- ▲ schnellabbindend, wirkt porenschließend und staubbindend, besonders beim Auftragen durch Bürsten

## Verarbeitungshinweise / Witterung

Bei der Verarbeitung von Poesis Voranstrich muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5°C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrocknungsphase der Abdichtung zu vermeiden.

## Untergrund

Der zu beschichtende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung ist Poesis Voranstrich durch Aufrühren vollständig zu homogenisieren. Das Auftragen von Poesis Voranstrich kann durch Streichen oder Spritzen erfolgen. Zur leichteren abschließenden Reinigung der Arbeitsgeräte sind diese vor Gebrauch anzufeuchten und unmittelbar danach mit Wasser zu reinigen.

## Theoretischer Materialverbrauch

ca. 200 – 300 ml/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund



## Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde ist Poesis Voranstrich mindestens 9 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde lassen sich aufbewahren, indem das Gebinde gut verschlossen wird. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden.

---

## Lieferform

12- und 30 l Gebinde

---

## Reinigungsmittel

Im frischen Zustand: Wasser

Im abgebundenen Zustand: handelsübliche Lösemittel oder Benzin;

bei Hautkontakt: Handwaschpaste

---

## Technische Daten

Bindemittelart: Bitumen

Beschaffenheit: dünnflüssig

Massenanteil an Festkörper

(EN ISO 3251): ca. 35 %

Erweichungspunkt des

Festkörpers (DIN 52 011): ca. 55 °C

Dichte (DIN 52 004): ca. 1,00 g/cm<sup>3</sup>

## Hersteller/Lieferant

Poesis GmbH

Altenwall 6

28195 Bremen

Telefon: 0421 430 580 80

E-Mail: [info@poesis.de](mailto:info@poesis.de)

Internet: [www.poesis.de](http://www.poesis.de)